

**ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТКАНЫЕ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ
И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ (СМЕШАННЫЕ)**

Определение сортности

**ГОСТ
1178—75**

Woven piece-goods from
pure wool and half-wool (mixed).
Determination of sorts

МКС 59.080.30

Дата введения 01.07.76

Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и полушерстяные (смешанные) готовые штучные тканые изделия, вырабатываемые из шерсти в сочетании с растительными и химическими волокнами или нитей из них, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на штучные изделия специального назначения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При определении сортности каждое изделие сравнивают по художественно-эстетическим показателям с образцом, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007.

Штучные изделия, не соответствующие по художественно-эстетическим показателям образцу, считают несоответствующими требованиям стандарта.

1.2. Штучные изделия подразделяют на группы I и II.

К I группе относятся суконные платки, шарфы, палантины, пледы, одеяла и др.;

Ко II группе относятся камвольные платки, шарфы, покрывала, скатерти и др.

1.3. На штучные изделия устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

1.4. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия пороков внешнего вида и отклонений по линейным размерам.

1.5. Суммарное количество разных по наименованию пороков внешнего вида в изделии не должно быть более указанного в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Площадь изделия, м ²	Количество пороков для	
	1-го сорта	2-го сорта
До 0,5	1	2
Св. 0,5 « 1,5	2	3
« 1,5 « 2,5	2	4
« 2,5	3	4

1.6. Пороки внешнего вида делятся на:

- распространенные по всему изделию — засоренность репьем, мушковатость, разнооттеночность, замытый кремовый фон, растечка краски или растраф рисунка;
- местные, расположенные на ограниченном участке изделий, — утолщенные нити, пятна, слеты, пролеты, недосеки, непропечатанные места, належки.

1.7. В штучных изделиях не допускаются следующие пороки:

- разорванные или оторванные кромки, дыры, подплетины;
- отсутствие обшивки, подрубки, гофрировки, осыпки и обвязки изделий, для которых они предусмотрены стандартами или техническими условиями;
- незаделанные или незакрепленные концы нитей на швах при обшивке краев изделий, а также незаделанные концы вышивки или шнура;
- плохо приработанный отрыв основы;
- остановки от набивки и крашения;
- подрубка и обшивка изделий нитками, отличными по цвету от фона, каймы или рисунка изделия или от принятых сочетаний цветов;
- резкая разнооттеночность по фону и кайме изделия по сравнению с образцом-эталоном.

1.6, 1.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. Для взрослых одеял 2-го сорта допускаются отклонения по длине (по обрезной стороне) от минимального размера, установленного стандартами или техническими условиями, минус 4 см включительно, для детских — минус 2 см включительно.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА ИЗДЕЛИЯ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Пороки внешнего вида определяют просмотром изделий с лицевой стороны в расправленном виде на разбраковочном столе при отраженном свете. Изделия, ворсованные с двух сторон, просматривают с каждой стороны. При наличии в этих изделиях пороков с двух сторон учитывают только пороки на той стороне, которая имеет наибольшее их количество.

В спорных случаях просмотр изделий производят при естественном освещении.

2.2. При определении сорта готовых изделий не учитывают:

- превышение максимальных размеров платков при условии сохранения их квадратной формы;
- следы от булавок на углах платков ручной набивки.

2.3. Пороки, распространенные по всему изделию, растечка краски или растраф рисунка, не портящие внешнего вида изделия, замытый кремовый фон, засоренность репьем и мушковатость в изделиях 1-го сорта не допускаются.

В изделиях 2-го сорта допускается не более двух распространенных пороков, степень выраженности которых определяется в соответствии с образцом порока, утвержденным изготовителем совместно с потребителем.

2.4. В зависимости от наличия пороков внешнего вида изделия относят к 1-му или 2-му сорту согласно табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование пороков	Количество пороков или размер одного порока для изделий			
	I группы		II группы	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта

Неровнога, отсутствие и загрязнение нитей

1. Жгуты, слеты, спуски, сукрутины, присучки, заработанный чистый пух в общей сложности: от двукратной до трехкратной толщины нити, включительно, шт.	2	7	—	—
от трехкратной до пятикратной толщины нити включительно, шт.	0	0	2	5
2. Утолщенные нити основы и утка более двукратной до трехкратной толщины включительно, размером в общей сложности от однократной до двукратной длины или ширины изделия, шт.	0	1	0	1
3. Близны, масляные, загрязненные, различные по цвету нити — каждый порок в одну нить; прометки, пролеты размером в общей сложности от однократной до двукратной ширины или длины изделия, шт.	0	1	0	1

Наименование пороков	Количество пороков или размер одного порока для изделий			
	I группы		II группы	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Нарушение целостности ткани				
4. Штопка без искажения рисунка по переплетению, см	0	5	0	3
5. Поднырки, протиры, отрыв основы до 1 см включительно по длине изделия, в общей сложности, см	0	1	0	1
6. Пробоины, просеки до 0,3 см, включительно, шт.	0	4	0	2
Пятна				
7. Масляные или другие пятна, масляный заработанный пух, брызги, щелчки, зарез и зашиб вала, в общей сложности, см	0	3	0,3	3
8. Непропечатанные места, належки, распространенные по всему изделию, малозаметные (по сравнению с образцом-эталоном)	—	—	1	—
Полосы				
9. Недосеки (до 3 нитей) или забойны, шт.	0	1	0	0
10. Полосы от разной толщины или цвета нити до 1 см включ., шт.	0	1	0	1
11. Полосы от непропрессовки шириной более 4 см, шт.	—	—	0	1
Нарушение рисунка и перекося полотна				
12. Сбитый ткацкий рисунок в пестротканых изделиях, см	0	2	0	3
13. Непропечатанные места, крапины нерастворенного красителя, в общей сложности, см	—	—	0	3
14. Разница расстояния от кромки или края изделия до каймы, рисунка или вышивки на разных сторонах (за исключением пестротканых клетчатых платков), не более, см	2	4	2	4
15. Разница расстояния на жаккардовых одеялах от кромки до рисунка или от обрезного края изделия до рисунка, см	2	3	—	—
16. Разная ширина каймы на различных сторонах изделия, см	1	2	1	2
17. Перекося полотна, клетки, набивного рисунка, %	3	4	3	4
18. Отклонение вышивки угла от установленного образца, см	—	—	2	3
19. Местное сужение изделия, не превышающее 3 % от установленного минимального размера изделия (по длине порока), см	0	15	0	15
20. Количество кистей бахромы, исправленных или с отсутствием крутки, к установленному числу кистей бахромы на дефектной стороне изделия, %	8	20	—	—
21. Уменьшение количества кистей бахромы по сравнению с нормами (на любой стороне), %	0	5	0	4
22. Отклонение от квадратной формы, см	3	4	2	3
Пороки ворса				
23. Заломы, ворсовальные дорожки шириной не более 1 см и длиной 15 см, в общей сложности, шт.	0	1	—	—
24. Плохой начес у бахромы, у кромки или обрезного края одеяла, см	4	8	—	—

С. 4 ГОСТ 1178—75

Примечания:

1. Пороки, включенные в один подпункт, оценивают в общей сложности и считают за порок одного наименования.
2. Знак «0» означает, что порок в данном сорте не допускается; знак «—» — что порок к данной группе или сорту не относится или не учитывается.
3. Размер местных пороков определяют по наибольшей их протяженности.
4. Пороки внешнего вида, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают в отношении их оценки к аналогичным.
5. Порок «щелчки» на белом и кремовом фоне набивных платков не допускается.
6. При наличии в набивном изделии двух пороков — «перекос рисунка» и «разница расстояния от края изделия до рисунка» — определение и оценку их производят отдельно.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.75 № 982
3. ВЗАМЕН ГОСТ 1178—61
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 15.007—88	1.1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г., августе 1988 г. (ИУС 6—81, 12—88)