



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КИНОПЛЕНКИ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.406-85

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности  
ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Н. В. Терещенко, Г. М. Климачев**

**ВНЕСЕН Министерством химической промышленности**

**Зам. министра В. М. Романов**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-  
ного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. № 4506**

Редактор / .. Зимовнова

Технический редактор М. И. Максимова

Корректор И. Л. Асауленко

Сдано в наб. 16.01.86 Подп. в печ. 25.02.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,52 уч.-изд. л.  
**Тир. 6000** Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1773

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**Система показателей качества продукции  
КИНОПЛЕНКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

**Номенклатура показателей**

System of product quality indices.  
Motion-picture films for professional  
cinematography and television.  
Nomenclature of indices

ОКСТУ 2301

**ГОСТ****4.406—85**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. № 4506 срок введения установлен

ИЧС 6-87 с 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону с 01.07.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества кинопленок для профессиональной кинематографии и телевидения, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты и технические условия на продукцию, ТЗ на ОКР, карты технического уровня и качества продукции.

Коды продукции, входящие в группу однородной продукции по ОКП: 237121, 237122, 237123, 237124, 237127, 237133, 237134, 237135, 237143, 237144.

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНОПЛЕНКОК ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства кинопленок для профессиональной кинематографии и телевидения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ</b>		
1.1. Светочувствительность (ГОСТ 2653—80)	<i>S</i>	Способность регистрировать световое излучение
1.2. Общая светочувствительность (ГОСТ 2653—80)	<i>S<sub>m</sub></i>	То же
1.3. Баланс светочувствительности (ГОСТ 2653—80)	<i>B<sub>s</sub></i>	Различие светочувствительности отдельных слоев цветных кинопленок
1.4. Средний градиент (ГОСТ 2653—80)	$\overline{\rho}$	Характеристика градационных свойств кинопленки
1.5. Коэффициент контрастности (ГОСТ 2653—80)	$\gamma$	То же
1.6. Баланс средних градиентов (ГОСТ 2653—80)	<i>B<sub>p</sub></i>	Различие средних градиентов отдельных слоев цветных кинопленок
1.7. Баланс коэффициентов контрастности (ГОСТ 2653—80)	<i>B<sub>y</sub></i>	Различие коэффициентов контрастности отдельных слоев цветных кинопленок
1.8. Степень приближения рекомендуемого градиента к максимальному	—	—
1.9. Эффективная светочувствительность (ГОСТ 2653—80)	<i>S<sub>эф</sub></i>	Способность черно-белой кинопленки регистрировать излучение отдельных зон спектра
1.10. Фотографическая широта (ГОСТ 2653—80)	<i>l</i>	Способность к пропорциональной передаче интервала яркости объекта съемки или копируемого изображения оптическими плотностями изображения
1.11. Общая фотографическая широта (ГОСТ 2653—80)	<i>l<sub>m</sub></i>	То же для цветных кинопленок
1.12. Минимальная оптическая плотность (ГОСТ 9160—82), Б	<i>D<sub>min</sub></i>	Способность неэкспонированной кинопленки, прошедшей химико-фотографическую обработку, к минимальному поглощению светового потока
1.13. Максимальная плотность на характеристической кривой (ГОСТ 2653—80), Б	<i>D<sub>max</sub></i>	Способность экспонированной кинопленки, прошедшей химико-фотографическую обработку, к максимальному поглощению светового потока

## Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наземное характеристизуемого свойства
1.14. Начальная оптическая плотность прямолинейного участка характеристической кривой	$D_B$	
1.15. Конечная оптическая плотность прямолинейного участка характеристической кривой	$D_K$	
1.16. Цветоделительные характеристики (ГОСТ 2653—80)	—	Способность отдельных слоев цветных кинопленок раздельно регистрировать КЗС-излучения, модулируемые красителями копирующего изображения
1.17. Соотношение вредных и полезных плотностей	—	Денситометрическая характеристика цветоделительных свойств красителей, эффективности маскирования
1.18. Оптическая плотность фонограммы	—	—
1.19. Отношение оптической плотности восстановленного серебра фотографической фонограммы к ее общей оптической плотности	—	—
1.20. Эффективность фильтрового слоя	$\Delta D_F$	Степень защиты сенсибилизованных слоев от действия синих излучений
1.21. Предел сенсибилизации, нм	—	
1.22. Максимум сенсибилизации, нм	—	
1.23. Функция передачи модуляции (ГОСТ 2653—80)	$T$	Эффективное светорассеивание кинопленки
1.24. Разрешающая способность (ГОСТ 2653—80), $\text{мм}^{-1}$	$R$	Способность давать раздельное изображение мелких соседних деталей объекта съемки
1.25. Разрешение оттиска	—	То же для бланк-фильма
1.26. Среднеквадратическая гравюлярность (ГОСТ 2653—80), Б	$\sigma_D$	Неоднородность распределения оптической плотности по полю равномерно экспонированного и проявленного фотоматериала
1.27. Температура деформации фотографического слоя (ГОСТ 25635—83), °C	$t$	Устойчивость слоя (слоев) к воздействию растворов в условиях нагревания

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1.28. Ударная прочность кинопленок, Н·см/см <sup>3</sup>	—	Способность пленки противостоять ударной нагрузке
1.29. Прочность фотографического слоя кинопленок (ГОСТ 25895—83), г	—	Устойчивость набухшего фотографического слоя к механическому воздействию
1.30. Скручиваемость кинопленок, мм	—	
1.31. Влагоемкость (набухаемость) (ГОСТ 26203—84), г/см <sup>2</sup> (г/см <sup>3</sup> )	W (Q)	Способность кинопленки поглощать воду
1.32. Набухание приемного слоя, %	H	То же для бланка-фильма
1.33. Термостатная усадка, %	—	Изменение линейных размеров кинопленок при их ускоренном старении
1.34. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ρ	Степень защиты кинопленок от электризации
1.35. Равномерность и чистота полива	—	—
1.36. Фотографическая однородность внутри оси и партии	—	—
1.37. Сохраняемость цветного изображения	—	Сохраняемость красителей цветного изображения
1.38. Толщина фотографического слоя, мм	—	—
1.39. Толщина приемного слоя, мм	—	—
1.40. Остаточная плотность матриц	ΔD <sub>мат</sub>	—
1.41. Геометрические размеры кинопленок (ГОСТ 8761—75, ГОСТ 20904—82, ГОСТ 4896—80, ГОСТ 11272—78), мм	—	—

**2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ**

2.1. Средний срок сохраняемости, мес (ГОСТ 27.002—83)	—	Сохраняемость
---	---	---------------

**3. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

3.1. Показатель информационной выразительности упаковки, балл	—	Информативность этикетки
---	---	--------------------------

**4. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ**

4.1. Габаритные размеры транспортной упаковки	—	Приспособленность к транспортированию
---	---	---------------------------------------

**5. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

5.1. Показатель патентной чистоты	П <sub>п.ч</sub>	—
5.2. Показатель патентной защиты	П <sub>п.з</sub>	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
<b>6. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>		
6.1. Время воспламенения кинопленки (ГОСТ 8449—79)		Устойчивость пленки к воспламенению
6.2. Время горения кинопленки (ГОСТ 8449—79)		То же
6.3. Массовая доля азота в кинопленке		То же

Примечание. Показатели 1.8; 1.18; 1.19 и 1.37 вводятся в стандарты и технические условия после разработки методов их контроля.

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНОПЛЕНОК

2.1. Кинопленки для профессиональной кинематографии и телевидения подразделяют на следующие подгруппы:

- 1 — черно-белые негативные;
- 2 — черно-белые позитивные;
- 3 — цветные негативные;
- 4 — цветные позитивные;
- 5 — черно-белые обращаемые;
- 6 — цветные обращаемые;
- 7 — цветные контратипные;
- 8 — черно-белые фонограммные;
- 9 — матричные;
- 10 — бланкфильм.

Применимость показателей качества кинопленок для профессиональной кинематографии и телевидения, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты и технические условия на продукцию, карты технического уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР приведены в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Наименование подгруппы однородной продукции										Область применения показателя			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ТЗ на НИР	Стандарты и ТУ	ТЗ на ОКР	КУ
1.1.	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	±	+	±
1.2.	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	±
1.3.	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	±	+	±
1.4.	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	±	+	±
1.5.	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	±	+	±
1.6.	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	±	+	±
1.7.	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	±	+	±

## Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Наименование подгруппы однородной продукции										Область применения показателя			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ТЗ на НИР	Стандарты и ТУ	ТЗ на ОКР	КУ
1.8.	—	—	+	+	—	—	+	—	—	—	+	—	—	—
1.9.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	—	—
1.10.	+	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	±	—	—
1.11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	—	—
1.12.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—
1.13.	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.15.	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.16.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.17.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.18.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.20.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.21.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.23.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.24.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—
1.25.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.26.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.27.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.28.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.29.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.30.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.31.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.32.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.33.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.34.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.35.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.36.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.37.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.38.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.39.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.40.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.41.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.1.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.2.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.1.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.2.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.3.	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Приложения: 1. В таблице знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменимость соответствующих показателей качества продукции. Знак «±» означает ограниченную применяемость показателя в зависимости от наличия показателя в конкретной подгруппе продукции.

2. Показатель 1.11 применяется, а показатели 1.10 и 1.14 не применяются для цветных обращаемых кинопленок для телевидения.